



Technisches Datenblatt

Eigenschaften	<p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung ist eine kunstharz- und lösemittelfreie Imprägnierung, Konservierung und Hydrophobierung von naturbelassenen Hölzern aller Art.</p> <p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung dringt gut in den porigen Untergrund ein und ist somit eine schmutzabweisende und wetterbeständige Oberfläche. Die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit wird nicht nachhaltig beeinflusst.</p> <p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung ist umweltfreundlich und toxikologisch unbedenklich, auch für den Anwender.</p>
Werkstoffgruppe	<p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung ist eine mineralisch-organisch-pflanzliche Imprägnierlösung.</p>
Zusammensetzung	<p>Pengolan-Holz ist ein Gemisch aus mineralischen, organischen und pflanzlichen (in der freien Natur vorkommenden) Stoffen.</p>
Anwendungsbereich	<p>Pengolan-Holz wird im Innen- und Außenbereich als Imprägnierlösung für naturbelassene Hölzer aller Art eingesetzt.</p>
Verwendungszweck	<p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung ist alkalistabil und resistent gegen schädigende Umwelteinflüsse und somit Wetter und UV beständig.</p> <p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung unterbindet den Alterungsprozess und vergraut nicht.</p>
Vorbereitung	<p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung nur auf staubfreiem, trockenem und saugfähigem Untergrund anwenden.</p> <p>Pengolan-Holz Imprägnierlösung wird vom Verarbeiter bzw. Anwender vor dem Gebrauch in einem Mischungsverhältnis 1:1,5 hergestellt (siehe Herstellung).</p> <p>Nach der Herstellung der gebrauchsfertigen Imprägnierlösung kann Pengolan-Holz Imprägnierlösung sofort verarbeitet werden.</p>
Herstellung	<p><i>Siehe Herstellung und Verarbeitungsrichtlinien!</i></p>
Packungsgrößen	<p>Eimer rund mit 10 Liter Inhalt</p> <p>Europalette mit 48 Eimer rund zu je 10 Liter Inhalt</p>



Auslieferungsviskosität	Flüssig
Entsorgung	Pengolan-Holz kann über die geordnete Hausmülldeponie entsorgt werden.
Verbrauchswerte	Pengolan - Holz Imprägnierlösung ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. ~ 150-300 ml/qm gebrauchsfertige Imprägnierlösung.
Dichte	1,0 g/m ³
Verarbeitungstemperatur	Pengolan-Holz nicht unter einer Umgebungstemperaturen von +5° C und nicht über +25° C (278 Kelvin + 298 Kelvin) verarbeiten
Schutzmaßnahmen / Objekt	Angrenzende nicht alkalibeständige Bauteile sind zu schützen (müssen sorgfältig abgeklebt werden), pH-Wert 11 und höher.
Trocknungszeit	Bei Temperaturen um +20° C bis 48 Stunden, unter 10°C dauert es bis 72 Stunden. Imprägnierte und hydrophobierte Flächen vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
Verarbeitung	Pengolan-Holz Imprägnierlösung muss 3 Minuten gut bei 2500-3000 U/ min aufgerührt werden. Pengolan-Holz Imprägnierlösung kann mit einer Quaste/Pinsel eingestrichen, einem Airless Gerät – Wagner W550 – oder jedem vergleichbaren handelsüblichen Airless Gerät gespritzt werden.
Kennzeichnung	Pengolan-Holz Imprägnierlösung ist nicht kennzeichnungspflichtig.
Gefahrgut:	Pengolan - Holz Imprägnierlösung ist keine gefährliche Substanz und kein gefährliches Gemisch im Sinne der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.
Technische Hinweise	Pengolan-Holz Imprägnierlösung nur von gut geschultem Personal verarbeiten lassen. Geöffnete Eimer kennzeichnen und wieder gut verschließen. Pengolan-Holz Produkte können über einen sehr langen Zeitraum gelagert und wiederverarbeitet werden. Im Übrigen gelten die Vorschriften der BFS-Merkblätter 8-10-11-12+17 (BFS = Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz) sowie die Einstufungskriterien für biologische Arbeitsstoffe nach TRBA 450 (Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe).



Alle vorstehenden Angaben sind die Ergebnisse langjähriger praktischer Erfahrungen und Prüfungen. Sie entsprechen dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik, sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren und dienen dem Verarbeiter als beratende Hilfe.

Wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit der Baukörper bzw. Untergründe und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusses liegen, kann eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlung nicht übernommen werden.

Die Angaben entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck selbst zu prüfen.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, vorbehalten.



Handelsvertretung Deutschland und Europa
www.pengolan.de / info@pengolan.de
www.handwerkerverbund-remsmurr.de

 **APIE AG**